



Bostik

smart adhesives

W 271

Bitumenový izolační nátěr

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Černý vodoodpudivý krycí nátěr
- Ochranný nátěr na betonový povrch a zdivo v prostoru kontaktu s půdou
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

Bostik W 271 je černý krycí nátěr odpuzující vodu na latex-bitumenové bázi. Jedná se o ochranný nátěr pro betonové plochy a zdivo v oblastech, které přicházejí do styku s půdou, jako izolace proti zemní vlhkosti.

Bostik W 271 zaschne do bezešvého, vodu odpuzujícího fóliového povlaku. Nátěr nezkřehne a je odolný vůči běžně se vyskytujícím betonu agresivním látkám.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro venkovní použití na betonové plochy a zdivo s plně promaltovanými spárami v oblasti, která přichází do styku s půdou, jako izolace proti zemní vlhkosti.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, maximálně rovný a bez trhlin, děrovitostí atd. a beze zbytků oleje, mastnoty, prachu nebo dalších oddělujících vrstev.

Povrch může být mírně vlhký, bez patrného filmu. Ošetřené plochy by neměly být trvale vystaveny mokru, protože nemůže dojít k proschnutí.



ZPRACOVÁNÍ

Bostik W 271 před použitím dobře promíchejte. Na savých podkladech je třeba provést podkladový nátěr s použitím přípravku **Bostik P 111**. Po zaschnutí se přípravek **Bostik W 271** nanáší válečkem, kartáčem nebo vhodným rozstřikovačem ve 2 až 3 vrstvách, přičemž každá vrstva musí být před další aplikací zcela zaschlá.

V oblastech s rizikem vzniku trhlin je třeba do 2. vrstvy zapracovat armovací tkaninu, např. **Bostik W 251**.

Při zpracování se vyvarujte přímému slunečnému záření. Déšť nebo vysušení během zpracování může vést ke škodám (např. odlupování).

Před vyplněním je nutno vrstvu chránit pomocí vhodných ochranných, drenážních nebo izolačních desek (vyhněte se bodovému nebo líniovému zatížení).

SKLADOVÁNÍ

Bostik W 271 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **Bostik W 271** nejméně 12 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

1 litr, číslo zboží 500823-31

5 litrů, číslo zboží 500824-31

10 litrů, číslo zboží 500740-31

GISCODE

BBP 10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Krycí nátěr bez obsahu rozpouštědel na latex-bitumenové bázi
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelný od +5 °C do +35 °C (vzduch a stavební část, i během schnutí), v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	Cca 200–250 ml/m ² na každou vrstvu
Čištění nářadí	Případně vzniklé nečistoty lze odstranit pomocí běžných čisticích prostředků. Pracovní nástroje opláchněte velkým množstvím vody.



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 01.16

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

