



Bostik

smart adhesives

P 102

Hlubková penetrace

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Penetruje a zpevňuje
- Pro pórovité podklady
- Pro interiéry a exteriéry

POPIS VÝROBKU

Bostik P 102 je tekutina bez obsahu rozpouštědel pro nanášení základu a upevnění uvolněné omítky, betonu, cihlového zdiva, plynobetonu, sádkartonových desek, granitu, dřevotřískových a dřevotřískových desek. Složky obsažené v přípravku **P 102** zpevňují uvolněné a porézní podklady a působí hydrofobně na povrchu.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodné pro savé i nesavé povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Natíraná plocha musí být zatvrdlá a čistá.

Neošetřované plochy zakryjte, je nutno zabránit zanesení tekutiny.

ZPRACOVÁNÍ

Bostik P 102 nanášejte štětcem, válečkem, štětkou nebo nástřikem, dokud nebude povrch nasycený.

Nechte 2 hodiny vsáknout a postup opakujte.

Po 1-2 hodinách lze ošetřovanou plochu dále zpracovávat (omítka, stěrkování, nátěr atd.).

Před tapetováním je třeba po 2. nátěru pomocí základového ošetření hloubkovým základním nátěrem Bostik dodržet dobu schnutí nejméně 12 hodin.

Plochy ošetřované přípravkem **Bostik P 102** je nutno 48 hodin chránit před mrazem, mokrem a účinky slunečního záření (zakrýt).



SKLADOVÁNÍ

Bostik P 102 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech. Zbytky se nesmí nalévat zpět do obalu.

Bostik P 102 má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 24 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

1 litr, číslo zboží 500110-31

5 litrů, číslo zboží 500111-31

10 litrů, číslo zboží 500113-31

GISCODE

D 1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Základní nátěr na disperzní bázi bez obsahu rozpouštědel
Barva	Mléčně bílý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +30 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Pro každý nátěr cca 0,2 litru/m ² v závislosti na savosti podkladu.
Čištění nářadí	Pracovní nástroje opláchněte velkým množstvím vody. Usazené zbytky lze jinak odstranit pouze mechanicky



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkému počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 01.16

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

