



SF 711

Univerzální lepidlo

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Vysoká počáteční lepivost
- Krátká doba odvětrání
- Bez obsahu ředidel

OBLASTI POUŽITÍ

Multifunkční disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí na krytiny z PVC v pásech a dlaždicích, CV krytiny, linolea a kobercové krytiny s různou úpravou zadní strany. Na kobercové krytiny s vysokým vlastním pnutím, např. nepoddajné jehlové rouno, doporučujeme **Bostik SF 712**.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být v souladu s požadavky DIN 18365 rovný, dlouhodobě suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a v tlaku a příp. je nutno jej odborně připravit na pokládku. K této přípravě použijte vhodné podkladové materiály a tmely. Mazaniny z litého asfaltu a jiné nesavé podklady vždy přestěrkujte vrstvou o tloušťce min. 2 mm.

ZPRACOVÁNÍ

Bostik SF 711 naneste pomocí stěrky se zuby rovnoměrně na podklad. V závislosti na podlahové krytině je nutno příp. zajistit dobu odvětrání. Podlahovou krytinu položte do lepidla a důkladně přitlačte třením dlaní. Po cca 25-30 minutách podlahovou krytinu ještě jednou přitlačte třením dlaní. Zalití spár teplou zálivkou provádějte nejdříve po 24 hodinách.

Dodržujte pokyny výrobce podlahové krytiny, zejména s ohledem na klimatizaci krytin.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610: Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování/schnutí a po něm zajistěte důkladné větrání! Během zpracovávání produktu nejezte, nepijte ani nekuřte. Při vniknutí přípravku **Bostik SF 711** do očí nebo při styku s kůží ihned důkladně omyjte

vodou. Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Čištění nástrojů ihned po použití vodou a mýdlem. Základním předpokladem pro co nejlepší kvalitu vzduchu v místnosti po pokládce podlahové krytiny jsou podmínky pro pokládku v souladu s normou a dobře proschlé podklady, podkladové materiály a tmely. Produkt obsahuje methyl- a benzisothiazolon. Informace pro alergiky na čísle +49 (0)5425/801-0.



LIKVIDACE

Zbytky produktu pokud možno zachyťte a opět použijte. Nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Plastové obaly, vyprázdňené bezzbytku, vyškrábané, resp. vykapané, jsou recyklovatelné. Obaly s kapalnými zbytky a rovněž zachycené, kapalné zbytky produktu jsou zvláštní odpad. Obaly s vytvrzenými zbytky obsahu jsou stavební/domovní odpad.


SKLADOVÁNÍ

V originálním obalu trvanlivost až 18 měsíců. Chraňte před mrazem.

DODÁVANÉ MNOŽSTVÍ

- 14 kg, číslo zboží 30610930
- 7 kg, číslo zboží 30610931
- 3,5 kg, číslo zboží 30610929
- 850 g, číslo zboží 30610812

DOPORUČENÁ VELIKOST ZUBU STĚRKY



TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Disperze na bázi umělé pryskyřice
Barva	Běžovo-bílá
Viskozita	Roztíratelné
Hustota	1,3 g/cm ³
Podmínky zpracování	Nejlépe mezi +18 °C a +23 °C; teplota podkladu min. +15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Relativní vlhkost vzduchu nemá být vyšší než 75 %.
Doporučená velikost zubu stěrky	velikost zubu dle TKB A2, spotřeba: cca 300 g/m ² velikost zubu dle TKB B1, spotřeba: cca 400 g/m ² velikost zubu dle TKB B2, spotřeba: cca 650 g/m ²
Zatížitelnost	Po 24 hodinách
Vhodnost pro zatížení kolečky židlí (kolečka podle DIN EN 12529)	Ano
Vhodnost použití na podlahové topení	Ano – dodržujte příslušné datové listy a doplňující pokyny Hlavního svazu německého stavebního průmyslu
Nařízení GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Netýká se
Čistící Prostředky	Pro nevytvrzené lepidlo: voda a mýdlo



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zbarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 05.18

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

