

Výběrová dřevěná podlaha s povrchovou vrstvou z tvrdého dřeva

Výběrová	dřevěná podlaha Skandor
----------	-------------------------

Podrobnosti výrobku

	3-vrstvá
Rozměry v mm (D * Š * T)	1182 x 200 x 11
Nášlapná vrstva	cca 2,5 mm
Balení	8 ks
Balení	1,891 m ² , 12,34 kg
Záruka	15 let na použití v domácnosti dle našich samostatných záručních podmínek
Profil	ClickTec
Poznámky	Technické změny vyhrazeny Čištění a údržbu provádějte dle našich vlastních pokynů.

Struktura výrobku

Nášlapná vrstva	tvrdé dřevo
Prostřední vrstva	desky z měkkého dřeva *
Stabilizační vrstva	dýha z měkkého dřeva

Vložky z HDF desky na každém konci pro profilování

Podrobnosti výrobku

	Standardní zkoušky	
Tepelný odpor	DIN EN 4108-4	0,078 m ² K/W
Tepelná vodivost	EN 12664	≥ 0,091 W/(m*K)
Biologická trvanlivost		Třída 1
Obsah PCP		< 5 ppm
Formaldehyd	EN 717 - 2	Třída E1
Reakce na oheň	EN 13501-1	Dfl-s1
Reakce na zatížení kolečkovým křem	DIN EN 13329	Při použití měkkých koleček nevznikají žádné otisky.
Podrobnosti klasifikace	EN 13489	Požadavky jsou splněny dle výrobní klasifikace.
Systém pokládky (postup pokládky)	EN 13489	plovoucí, celoplošně lepené
podlahové vytápění (podlahové vytápění pod podlahou)		Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění s maximální teplotou povrchu 29°.
Renovace		Min. 2násobné pískování při běžném opotřebení
Likvidace		Při použití v domácnosti lze výrobek vyhodit jako běžný odpad / možná likvidace s objemným odpadem




Povolené odchylky podle EN 13489

Povolené odchylky šířky	± 0,2 mm
Povolené odchylky čtvercovitosti	≤ 0,2 %
Podélné zakřivení (podél prvku)	≤ 0,1 %
Příčné zakřivení	≤ 0,2 %
Výškové rozdíly (mezi jednotlivými částmi)	≤ 0,2 mm
Vlhkost dřeva při prvním dodání	5-9 %

Vlastnosti povrchu

	Standardní zkoušky	Lak
Protiskluznost	EN 15676	USRV 70
Odolnost proti skvrnám	DIN 68861 - 1	1B
Odolnost proti poškrábání	Hoblík Hamberger	≥ 20 N

Produktové etikety

		
---	---	---