

Technický prospekt



HORNBACH Interiér Plus

- ✓ **pri aplikaci nekape a nestříká**
- ✓ **prodyšná**
- ✓ **s vysokou kryvostí**

Vlastnosti

Matná disperzní barva na steny a stropy v interiéru:

- Paropropustná
- Prodyšná
- snadno se zpracovává
- Vysoká belost (90 % dle L*)

*Definované podle mezinárodní normy měření barevnosti CIE L*a*b. Kde L* je parametr měrné světlosti.

Účel použití

Vhodná na všechny obvyklé interiérové omítky, sádry, sádrokarton, beton, cementovláknité desky, reliéfní nebo strukturované tapety nebo také k pretírání nepoškozených, matných starých náteru na disperzní bázi.

Odstín barvy

Bílá.

Stupeň lesku

Matná

Obsažené látky

Syntetická disperze, plavená křída, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, pyrithion-zinek.

GIS-Code

-

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru.

Ředidlo

Voda

Vydatnost

1 kg (cca 0,625 litr) stačí na cca 3,75 m² při jednom náteru podle podkladu. Presnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácení všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr po cca 1 hodině na povrchu suchý. Možnost opakovaného nátěru po cca 12 hodinách. Kompletně zaschlý je po cca 24 hodinách. Nízká teplota a vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětec, valeček, stříkáč, pistole.

Čištění nástrojů

Ihned po použití náradí opláchnete vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop mastnoty či oleje a nosný. Odlupující se staré nátěry předem odstraníte. Krídlovité povrchy důkladně omyjte. Nové omítky musí být minimálně 4 týdny proschlé. Kritické a vysoce savé podklady ošetřete akrylátovou penetrací Hornbach. Před použitím dobře promíchejte. Základní nátěr lze naredit do 5 % vodou. Krycí nátěr nanášejte neredený.

Skladování: Prepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistete proti pádu a proti případnému úniku!

Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8°C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Zajistete dostatečné větrání. Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru nebezpečného odpadu.

Skladování

Přeppravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistete proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.