

## Technický prospekt



### HORNBACH INTERIÉR EXTRA BÍLÁ

- ✓ dokonale bílá
- ✓ s vysokou oteruvzdorností
- ✓ snadno se zpracovává

#### Vlastnosti

Bílá matná, vodou ředitelná disperzní barva na stěny a stropy v interiéru.

- Perfektní belost (95 % dle L\*)
- Velmi kvalitní
- ideální pro nové nátery i renovace v celém dome

#### Ověřeno podle EN 13300:

Kryvost	třída 2	Při vydatnosti přibl. 7 m <sup>2</sup> /l
Odolnost proti otěru za mokra	třída 3	Otěruvzdorná

\*Definované podle mezinárodní normy měření barevnosti CIE L\*a\*b. Kde L\* je parametr merné svetlosti.

#### Účel použití

V interiéru.

Vhodná na omítku, sádku, sádkokartonové desky, ražené papírové tapety, dřevovláknité tapety a rovněž k pretírání neporušených matných starých náteru na disperzní bázi.

#### Odstín barvy

Bílá.

Možnost tónování také v centru míchání barev Hornbach.

#### Stupeň lesku

Matná

#### Obsažené látky

Syntetická disperze, titanová beloba, plavená krída, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, Pyrithion zinečnatý.

#### GIS-Code

-

#### Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá

#### Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru.

#### Ředidlo

Voda

#### Vydatnost

V případě jednoho nátěru stačí 1 kg na cca 3 - 4,5 m<sup>2</sup>, v závislosti na podkladu.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

## Technický prospekt



### Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po 4 – 6 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

### Nástroje

Štetec, váleček, stříkáč, pistole.

### Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nástrojů opláchnete vodou a mýdlem.

### Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, bez stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se starý nátěr předem odstraňte. Křídované povrchy důkladně umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny schnout. Kritické, silně savé povrchy natřete akrylátovou penetrací Hornbach.

### Důležitá upozornění

Nepracujte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)!

#### Upozornění:

zářivé, intenzivní barevné odstíny, např. žlutá, oranžová, červená mají nižší krycí schopnost. U těchto barevných odstínů proto podklad natřete nejprve srovnatelným pastelovým odstínem na bázi bílé, popř. proveďte druhý krycí nátěr.

### Bezpečnostní pokyny

#### Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sběru nebezpečného odpadu.

### Skladování

Přeppravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.