

301 Opravná a plošná stěrková hmota

vnitřní – střední



pro vyplňování nerovností a stěrkování ploch

Materiál

Použití	Modulan Opravná a plošná stěrková hmota vnitřní – střední – je vhodná pro vyplňování trhlin, otvorů a spár, pro vyrovnávání nerovností a stěrkování ploch na všech minerálních podkladech jako omítka, beton a zdivo ve vnitřních prostorech. <u>Nevhodná</u> pro vlhké prostory.
Vlastnosti	Modulan Opravná a plošná stěrková hmota vnitřní – střední – je prášková stěrková hmota na bázi celulózy, pevně a trvale drží. Lze ji bezproblémově nanášet, průběžně schne ve všech tloušťkách vrstvy. Difúzně propustná, chemicky neutrální, netrhá a nesmršťuje se.
Forma dodání	Prášková stěrková hmota
Barevný odstín	Bílý
Obsažené látky	Síran vápenatý různých stupňů hydratace, minerální plniva i celulóza, polyvinylalkohol a zpomalovač tuhnutí.
Kód produktu	CP 1
Skladování	Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
Velikosti balení	0,5 kg, 1,5 kg, 5 kg, 10 kg a 25 kg

Zpracování

Podklad	Vhodný pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, část C, odst. 3. Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk a nepřílnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy zdrsňit, silně savé podklady jako omítka, beton, pórobeton atd. předem navlhčit. Jemné trhliny klínovitě rozšířit, aby se dovnitř dostalo dostatečné množství materiálu. Nevhodná na plasty nebo kov.
----------------	--

Zpracování	<p>Podle požadované konzistence cca 1 kg prášku pomalu nasypat do cca 600 ml čisté vody. U menších množství sypat prášek do vody tak dlouho, až vznikají suché ostrůvky. Po cca 2 minutách nasakování rozmíchat rukou nebo motorovým míchadlem do hmoty bez hrudek. Nanášet nebo uhlazovat nerezovým nářadím, jako je špachtle nebo zednická lžíce. Hluboké prohlubně vyplňovat v několika krocích stěrkování. Modulán Opravná a plošná stěrková hmota vnitřní – střední – může být také rovnoměrně a do kříže nanášena válečkem Modulán. Po nanesení stěrky vyhladit plochu hladítkem Modulán.</p> <p>Doba zpracovatelnosti cca 60 minut. Maximální vrstva stěrky na jeden krok nanášení cca 10 mm. Před následující vrstvou penetrovat opravená místa přípravkem LF pro hloubkovou penetraci HORNBACH.</p>
Čištění nástrojů	Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přidavkem saponátu.
Spotřeba	Cca 900 g prášku na m ² /mm tloušťky vrstvy.
Doba schnutí	Cca 8 hodiny na mm tloušťky vrstvy při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%.
Teplota zpracování	Minimálně +8 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během schnutí.

Upozornění

Bezpečnostní pokyny	<p>Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo do půdy. Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.</p>
Likvidace	Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Zaschlé zbytky materiálu mohou být likvidovány podle kódu odpadu AVV č. 170802.

Stav 10.2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488