

105 Modelovací sádra

- vnitřní -



Ideální k odlévání, na formy a modelování

Werkstoff

Použití	MODULAN Modelovací sádra je vhodná k modelování figurek, odlévání hobby forem a výrobě štukatur. Také je vhodná pro vyplňování trhlin, otvorů a spár.
Vlastnosti	MODULAN Modelovací sádra je prášková stěrková hmota na bázi přírodní sádry, vyznačující se vysokou jemností mletí a vysokým stupněm bělosti. Snadno se zpracovává a rychle tuhne.
Forma dodání	Prášková stěrková hmota
Barevný odstín	Bílý
Obsažené látky	Polohydrát síranu vápenatého
Kód produktu	CP 1
Skladování	Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
Velikosti balení	1,5 kg a 5 kg.

Verarbeitung

Podklad	Vhodná pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, část C, odst. 3. Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk a nepřílnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy zdrsnit, silně savé podklady jako omítku, beton, pórobeton atd. předem navlhčit. Žádná předřiznost na skle, kovu a hladkém plastu.
Zpracování	MODULAN Modelovací sádru rozmíchat podle požadované konzistence. Cca 1 kg prášku pomalu nasypat do cca 600 ml čisté vody. U menších množství sypat prášek do vody tak dlouho, až vznikají suché ostrůvky. Více prášku – větší plnicí síla (např. pro modelovací práce), méně prášku – možnost odlévání (např. pro odlévání forem). Po cca 2 minutách nasakování rozmíchat rukou nebo motorovým míchadlem do hmoty bez hrudek.

	<p>Při odlévání může být sádrová kaše lita podle konzistence cca 3-8 minut. Pro modelovací práce je doba zpracovatelnosti cca 15 minut.</p> <p>Upozornění: MODULAN Modelovací sádra je přírodní produkt, který své úplné bělosti dosáhne až po vyschnutí. Před následující vrstvou penetrovat přípravkem LF pro hloubkovou penetraci HORN BACH.</p>
Čištění nástrojů	Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přídavkem saponátu.
Spotřeba	V závislosti na způsobu nanášení a tloušťce vrstvy.
Doba schnutí	Cca 8 hodiny na mm tloušťky vrstvy při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%.
Teplota zpracování	Minimálně + 8 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během schnutí.

Upozornění

Bezpečnostní pokyny	Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo do půdy. Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.
Likvidace	Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Zaschlé zbytky materiálu mohou být likvidovány podle kódu odpadu AVV č. 010410.

Stav 05.2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488